



EBH INVEST

EUKALIPTUSZ RÉTEGELT LEMEZ





ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az *Eucalyptus Grandis* (Rose Gum) egy nagyméretű, gyorsan növekvő keményfa fajta. Kedvező környezetben nevelve az egyik legtermékenyebb ültetvényű eukaliptusz. Rendkívül magas, elérheti a 45-55 méteres magasságot, törzsének átmérője 1-2 méter. Kérgé a törzs alján durva, szálkás, szürkés barna, a fa teteje felé pedig fehér, porszerű.

Az általunk forgalmazott rétegelt lemez 100 százalékban ültetvényen nevelt *Eucalyptus Grandis*ből készül. A fát még annak növekedési fázisában metszik, ezzel biztosítva a minél tökéletesebb minőség elérését. Esztétikailag az olyan ritka magas minőségű trópusi fajokhoz hasonlít, mint a Meranti és az Okoume.

BRP BB/CC

ELSŐ BORÍTÓLAP

180-as szemcseméretű csiszolással és minimális akril javítás, és legfeljebb 6 javított hasadék* per él, amelyek nem lehetnek szélesebbek, mint 5 mm és hosszabbak, mint 600 mm (teljesen javított és csiszolt).

HÁTSÓ BORÍTÓLAP

180-as szemcseméretű csiszolással, minimális szintetikus javítással, és legfeljebb 6 javított kisebb hasadék per él, amelyek nem lehetnek szélesebbek, mint 5 mm és hosszabbak, mint 600 mm.

FÁFAJ

100% Eucalyptus Grandis

MÉRET

1.22m x 2.44m

ELŐLRŐL



HÁTULRŐL



A panelek felületén lényeges hibák nem megengedettek. Az apróbb tökéletlenségek korigálása színben harmonizáló akril tömítőanyaggal történik. Előfordulhatnak kisebb maghézagok és töredezettségek a végeken, ezek minden esetben kijavításra kerülnek. A hátlapon minimális javított hibák megengedettek. Az ilyen kisebb hibák, például hasadások és csomók színben illeszkedő akril tömítőanyaggal kerülnek korigálásra.

**A hasadékok olyan jellegzetességek, amelyek a lapok végén fordulnak elő, a fa rostjával párhuzamosan futnak, elfogadható szélességük és hosszuk a minőség alapján változik.*

BRP – ÁLTALÁNOS ADATOK

BRP BB/CC jelenleg az alábbi vastagságokban elérhető:

| Vastagság (mm) | Rétegek száma | Rétegek vastagsága (mm) | Vastagsági tűrés (mm) | Tanúsítvány (Hitelesítési szint) |
|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 18 | 7 | 1.5, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 1.5 | 17.5 – 18.2 | FSC, CE 2+, UKCA, IHPA |
| 15 | 5 | 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2 | 14.5 – 15.2 | FSC, CE 2+, UKCA, IHPA |
| 12 | 5 | 1.5, 3.2, 3.2, 3.2, 1.5 | 11.5 – 12.2 | FSC, CE 2+, UKCA, IHPA |
| 9 | 5 | 1.5, 1.5, 3.2, 1.5, 1.5 | 8.5 – 9.2 | FSC, CE 2+, UKCA, IHPA |
| 5.5 | 3 | 1.5, 3.2, 1.5 | 5.3 – 5.7 | FSC, CE 4, UKCA, IHPA |

A csomagolás mérete és súlya:

| Vastagság (mm) | Tábla/raklap | Térfogat (m ³) | Átlagos súly (kg) |
|----------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 18 | 51 | 2.733 | 1505 |
| 15 | 60 | 2.680 | 1466 |
| 12 | 75 | 2.680 | 1455 |
| 9 | 102 | 2.733 | 1500 |
| 5.5 | 150 | 2.456 | 1311 |

TECHNIKAI ADATOK

MEGFELELŐ KEZELÉS

- A terméket tiszta és száraz helyen, párnafákra helyezve, letakarva kell tárolni.

HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK

- Ajánlott a lapokat azon környezethez kondicionálni, ahol felhasználásra kerülnek.
- A szabadon maradt részeket, ideértve az éleket, felületeket és a vágásokat / lyukakat a paneleken, olaj alapú festékkel vagy lakkal kell lezárni a nedvesség behatolásának megakadályozása érdekében..
- Vízrel való közvetlen érintkezéstől távol tartandó.

TERMÉKTÍPUS

Eucalyptus rétegelt lemez
szerkezeti felhasználása belső
nedves környezetben
(***) (EN 636 – 2 S)

MŰSZAKI BESOROLÁS

EN 636 – 2 S (***) (structural)

RENDELTETÉSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Tartószerkezeti panelek száraz
fedett üzemi körülmények között
(***)
(EN 1995-1-1 – Service Class 1 or 2)
PADLÓBURKOLATI vagy
TETŐSZERKEZETI felhasználásra

AVCP (*)

2+

(*) A Teljesítményállandóság Értékelési és Ellenőrzési Rendszer az EU 305/2011
rendelet V. melléklete alapján

(**) Tételazonosítás: 7 számjegyű szám a csomagon

(***) Ragasztó kötés megfelel az EN 636-3 osztálynak. Azonban a külső
körülmények biológiai veszélyes EN 335 szerinti 3-as osztályba sorolhatók,
melynek következtében ez a termék további kezelés vagy bevonat nélkül nem
alkalmazható.



EBH INVEST

BRP RÉTEGELT LEMEZ